

ADINOL-RAPID

**Accelerator de priză cu largă utilizare
Aditiv antiîngheț pentru beton**



Proprietăți

Este un aditiv lichid care accelerează priza betonului și permite turnarea sa în siguranță la temperaturi de până la -10°C. Nu conține cloruri sau alte materiale corozive și nu influențează negativ rezistențele betonului. Certificat, cu marcat CE, ca accelerator de priză pentru beton, în conformitate cu standardul EN 934-2:T6, cu certificatul numărul 0006-CPR-2013.

Valori orientative privind efectul aditivului ADINOL-RAPID, ca accelerator de priză al betonului pe o epruvetă standard:

Procent % din greutatea cimentului	Timp de priză	Reducerea timpului de priză
0	480 min	0
1,0%	410 min	- 70 min
1,5%	390 min	- 90 min
2,0%	375 min	- 105 min

Domenii de aplicare

- Turnarea betonului la temperaturi scăzute.
- În general, în cazul unor lucrări urgente (reparații, anorări etc.).

Caracteristici Tehnice

Culoare: gălbui
 Densitate: 1,47 - 1,53 kg/l
 pH: 6,00 ± 1,00
 Conținut maxim de clor: fără clor
 Conținut maxim de alcalii: ≤ 1,0% la greutate

Mod de utilizare

Aditivul ADINOL-RAPID se adaugă:

- În apa de amestec, la prepararea betonului.
- În betonul gata preparat, cu puțin timp înaintea utilizării acestuia. În acest caz, pentru a realiza o repartizare uniformă a aditivului ADINOL-RAPID în masa materialului, este necesar să se amestece bine în betonieră 4-5 minute.

Dozaj

1,0-2,0 kg pentru 100 kg de ciment, în funcție de timpul de priză dorit.

Ambalaj

- Recipiente de 5 kg și 20 kg.
- Butoaie de 320 kg.
- Cisterne de 1400 kg.

Timp de viață - Depozitare

18 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul original sigilat, la temperaturi între -20°C și +35°C. Atunci când se depozitează la temperaturi scăzute se pot forma cristale de produs pe fundul bidonului. Înainte de utilizare produsul trebuie ținut la o temperatură pozitivă și se omogenizează bine.

Observații

- Nu se va turna betonul în cazul în care se așteaptă temperaturi sub -10°C în următoarele 12 ore.
- Temperatura componentelor betonului (agregate, apă, ciment) trebuie să fie peste 0°C.
- Se va evita adăugarea de apă pentru îmbunătățirea lucratilității, iar raportul apă/ciment trebuie să fie cât mai redus posibil.
- În cazul în care este necesară utilizarea simultană a unui superfluidizant pentru beton, se recomandă folosirea produsului REOTOL-SPL.

- Pe timpul prizei, betonul va fi protejat cu folii de polietilenă sau cu orice mijloace disponibile, pentru reducerea pierderilor temperaturii de hidratare.



2293

ISOMAT ROMANIA S.R.L.
Str. Poterasi, nr. 5, sect. 4, Bucuresti,
Romania

13

0006-CPR-2013

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: ADINOL-RAPID /1004-01

Aditiv Accelerator de priza
EN 934-2: T6

Continut maxim de cloruri: fara cloruri

Continut maxim de alcalii: ≤ 1,0 % masice

Comportarea la coroziune : contine numai componente din EN 934-1:2008, Anexa A.1

Substante periculoase: nu contine